

材料レシピ



〈使用着色剤〉

ヴィトラージュ

VIT-11 ブラウン VIT-14 イエロー VIT-15 ブラック VIT-23 レモン

硬化時間

UVランプの場合、「仮硬化」= 30秒 ~ 1分 「硬化」= 2 ~ 5分

REDライトの場合、「仮硬化」= 約10秒 「硬化」= 約1分


*硬化時間は目安なので、様子を見て硬化してください

*この作品は、シリコンモチーフの厚み半分程度に仕上げるため、④でヤスリで削っています

- ① 各着色レジンを作る
こげ茶（ブラウン+少量のブラック）、イエロー、レモン
- ② シリコンモチーフの高さ1/3程度になるように、ランダムに着色レジン（こげ茶）を垂らす（1層目）。こげ茶の隣に着色レジン（イエロー）を垂らす
残りの隙間に着色レジン（レモン）を垂らし、つまようじで境界部分をなじませる
→ 仮硬化

〈例〉


上から見た図



- ③ シリコンモチーフの高さ2/3程度になるように、②と同様に着色レジン垂らす（2層目）
 - ・②で着色した色とずらして垂らすと奥行きが出る
 - ・こげ茶は少なめ、レモン多めにすると濃くなりすぎない

〈例〉

横から見た図



→ 硬化 → 裏返して硬化 → シリコンモチーフから取り出す

- ④ 裏面のバリをヤスリで削って、平らにする
- ⑤ 表全体にレジンのをばし、ダイヤレーンを1粒のせる → 硬化
- ⑥ 裏全体に薄くレジンのをばし、リングパーツのをせる → 仮硬化
- ⑦ 裏全体にレジンのをばし、ピアス台のをせる → 硬化
- ⑧ 完成図を参考に仕立てる