

# 材料レシピ



## 硬化時間

UVランプの場合、「仮硬化」 = 30秒～1分「硬化」 = 2～5分


REDライトの場合、「仮硬化」 = 約10秒「硬化」 = 約1分

\*硬化時間は目安なので、様子を見て硬化してください

\*この作品は、シリコンモチーフの厚み半分程度に仕上げるため、④でヤスリで削っています

- ① 各着色レジンを作る  
こげ茶（ブラウン+少量のブラック）、イエロー、レモン
- ② シリコンモチーフの高さ1/3程度になるように、ランダムに着色レジン（こげ茶）を垂らす（1層目）。こげ茶の隣に着色レジン（イエロー）を垂らす  
残りの隙間に着色レジン（レモン）を垂らし、つまようじで境界部分をなじませる  
→ 仮硬化

※下記のシリコンモチーフの形は代表例です。形に合わせて調整してください。



- ③ シリコンモチーフの高さ2/3程度になるように、②と同様に着色レジンを垂らす（2層目）
  - ・②で着色した色とずらして垂らすと奥行きが出る
  - ・こげ茶は少なめ、レモン多めにすると濃くなりすぎない



- 硬化 → 裏返して硬化 → シリコンモチーフから取り出す
- ④ 裏面のバリをヤスリで削って、平らにする
  - ⑤ ヒートンキャップをレジンでつける → 硬化
  - ⑥ 裏全体にレジンをのばす → 硬化
  - ⑦ 表全体にレジンをのばし、片方のみダイヤレーンを1粒のせる → 硬化
  - ⑧ 完成図を参考に仕立てる